

2-K Zargenschaum -Premium-

Merkmale:

- Profiqualität
- Verklebungsfreies Sicherheitsventil
- Sichere und praktische Drehflügelauslösung
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1
- Hohe Schaumausbeute: Inhalt reicht für ca. zwei bis drei Türzargen (je nach Fugenbreite)
- Absolut gleichmäßige Aushärtung ohne Feuchtigkeit
- Feinporige Zellstruktur
- Geprüfte Fugenschalldämmung
- Geprüfte Wärmeleitfähigkeit
- 24 Monate Lagerstabil

Verarbeitungsvorteile:

- Noch schnellere Aushärtung
- Schneidfähig nach 6 bis 8 Minuten
- Nach 30 Minuten entspreizbar
- Belastbar nach ca. 80 bis 150 Minuten
- Überputz- und überstreichbar
- Alterungsbeständig
- Universell einsetzbar
- Optimale Anwendung ohne Tropfen
- Sehr gute Dosierbarkeit

Anwendungsbereiche:

- Einschäumen von Türzargen
- Befestigen von Treppenstufen
- Ausschäumen von Anschlussfugen
- Füllen von Hohlräumen
- Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen
- Abdichten im Dach- und Wandbereich

Einsatzbereich:

- Montage-Betriebe
- Altbausanierung
- Zimmerhandwerk
- Holzbau
- Baugewerbe
- Sanitärhandwerk



Hersteller:

beko GmbH
Rappenfeldstr. 5
DE-86653 Monheim

Vertrieb:

Zentraleinkauf Baubedarf GmbH & Co. KG
Halberstädter Straße 39
33106 Paderborn

Verarbeitung:

Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein. Dosen- und Umgebungstemperatur mindestens +10° C. **Dose bei über +25° C nicht aktivieren.** Ventilkappe entfernen und Spritzdüse aufschrauben. Aktivierungsflügel am Dosenboden in Uhrzeigerrichtung drehen, bis der Verschluss des Innenbehälters abgekoppelt ist. Dose 20- bis 30-mal kräftig mit dem Ventil nach unten schütteln. Klappern beim Schütteln zeigt, dass der Verschluss ausreichend geöffnet wurde. Anschließend den Schaum 30 Sekunden reifen lassen. Das Ventil der Dose nach unten halten und Schaum gleichmäßig auftragen. Der Schaumaustritt ist durch unterschiedlichen Druck auf den Adapter regulierbar. Aktivierte Dose innerhalb 5 Minuten verarbeiten!

Hinweise:

- Schäumen bei einer Umgebungstemperatur von +10° C bis +30° C.
- Frische Schaumflecken mit Optimal PU-Reiniger entfernen.
- Ausgehärteten Schaum mechanisch entfernen.
- Stehend und kühl lagern.
- Vor UV-Strahlung schützen.
- Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- Sicherheitsdatenblatt beachten!

Technische Daten:

Basis	Polyurethan-Prepolymer
Verarbeitbar	ab +10° C bis +25° C Dosentemperatur ab +10° C bis +30° C Umgebungstemperatur optimal zwischen +10° C und +20° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Temperatur	beständig von -40° C bis +80° C, kurzfristig +100° C (ausgehärtet)
Schneidbar	nach 6 bis 8 Minuten
Klebefrei	nach 5 bis 7 Minuten
Entspreizbar	nach 30 Minuten
Belastbar	nach ca. 2,5 Stunden
Schalldämmung	bis 60 dB
Wärmeleitfähigkeit	max. 0,0259 W/(m · K)
Farbe	grün
Rohdichte	25 kg/m ³ bis 35 kg/m ³
Zelligkeit	fein, überwiegend geschlossenzellig
Haltbarkeit	24 Monate bei +20° C
Lagerung	stehend, von +10° C bis +20° C, trocken
Inhalt	400 ml
Art.-Nr.	282 424ZEB

Stand: 09/2024

Hersteller:

beko GmbH
Rappenfeldstr. 5
DE-86653 Monheim

Vertrieb:

Zentraleinkauf Baubedarf GmbH & Co. KG
Halberstädter Straße 39
33106 Paderborn

